



VOITELURAPORTTI HOPEASOMPA -FINAALI, LEMPÄÄLÄ 19.2.2017

Hiihtotapa: Perinteinen / Vapaa

Hiihtomatka: Viestit

Testiajankohta: 18.2. klo. 17:35 / 19:25

Olosuhteet: (sääennustus 18.2. klo. 20:35 /yr.no)

Säätila: Pilvinen, vesisade

Lämpötila 0...+2 astetta

Lumityyppi: Karkea, uudelleen jäätynyt lumi

Ilmankosteus: >80%

LUISTOVOITELU

Pohja: Swix LF6X

**Kelivoitelu: Swix DHF104BW Marathon White + Swix FC8AC Warm Rocket Spray
(Välikerroksena voi käyttää Swix FC8X -fluoripulveria)**

1. Puhdista pohja Swix Glide Cleaner puhdistusaineella. Sulata ja levitä luistopinnoille Swix LF6X fluorivoidetta. Anna jäähtyä vähintään 10 minuuttia. Siklaa ja avaa pohjakuvio keskikarkealla pronssiharjalla (T162B) tai teräsharjalla, viimeistele pohjakuvion harjaus jouhiharjalla (T157B tai T164B) ja kiillota sinisellä Swix Nylonharjalla (T160B).
2. Sulata ja levitä luistopinnoille Swix Marathon White fluorivoidetta. Siklaa kevyesti jo lämpimänä. Anna jäähtyä vähintään 10 minuuttia. Siklaa loppuun ja avaa pohjakuvio keskikarkealla pronssiharjalla (T162B) tai teräsharjalla, viimeistele pohjakuvion harjaus jouhiharjalla (T157B tai T164B) ja kiillota sinisellä Swix Nylonharjalla (T160B).
- (3.) Sirottele pohjaan tasainen kerros FC8X fluoripulveria ja kiinnitä se pohjaan voiteluraudalla, jonka lämpötila on 165 astetta. Pulverin sulatus tapahtuu yhdellä vedolla, joka kestää n. 4-6 sekuntia / suksen mitta. Anna jäähtyä väh. 10 min ja sen jälkeen harjaa ylös jäykällä nylonharjalla (T0194B) ja sulata uudelleen voiteluraudalla. Anna jäähtyä, ja siklaa kevyesti ja tee ensimmäinen harjaus jouhiharjalla (T0164B tai T0157B) 5-10 kertaa / suksi. Viimeistele sinisellä SWIX nylonharjalla (T0160B) 5-10 kertaa / suksi. HUOM! Harjaa huolella!!*
4. Suihkuta pohjaan kerros Swix Warm Rocket Spray -fluorinestettä. Anna kuivua 2-4 minuuttia ja hankaa huopakorkilla, luonnonkorkilla, tai rotofleecellä. Anna jäähtyä hetken ja harjaa jouhiharjalla (T0164B tai T0157B)

PITOVOITELU

Pohja: Swix KX30 Ice Klister

Kelivoitelu: Swix K40S Silver Klisterr + Swix VX53 World Cup

1. Lisää pitoalueelle olaksen molemmin puolin ohut raita tai tipoittain (n. 5-6 cm) välein KX30 liisteriä ja levitä tasaiseksi kerrokseksi voiteluraudalla jonka lämpötila on 100-110 astetta. Anna jäähtyä.
2. Lisää pitoalueelle raita tai tipoittain n. 4 cm välein K40S liisteriä K40S liisteriä. Tasoita peukalolla, liisteripensselillä tai liisterisiklillä tasaiseksi kerrokseksi.
3. Lisää vain hieman jäähtyneen liisterin päälle kerros VX53 pitovoidetta ja tasoita kevyesti peukalolla tai korkilla. Anna jäähtyä.